

FICHE TECHNIQUE

ServoFine F 333

Enduit fin de masticage
de réparation à
recouvrement rapide

- monocomposant
- sans primaire
- applicable de 0 à 25 mm
- nombreux usages
- surface très lisse
- recouvrement rapide
- convient aux sièges à roulettes
- adapté au chauffage par le sol



DÉFINITION

Enduit de masticage et de réparation très fin, à base de ciments spéciaux à retraits compensés et de résine redispersables, destiné à égaliser des marches d'escalier, des paliers, des trous et des grandes irrégularités dans les chapes, des plafonds en béton brut et des semelles ainsi qu'à réaliser des lissages minces de différents supports tels que le béton, le bois, le terrazzo, les anciens restes de colles etc. Convient parfaitement pour le lissage de surfaces inclinées et les compensations de hauteur. N'exige ni rajout d'adjuvant, ni de primaire au préalable. Durcit de façon sûre, même en couches minces.

Ne pas utiliser le **ServoFine F 333** en tant que couche d'usure ni en couches minces dans les pièces humides.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit avoir été testé selon la réglementation VOB partie C, la norme DIN 18 365 et selon l'état actuel de la technique et être prêt à la pose. Traiter préalablement les supports selon la notice BEB actuelle. Il n'est en général pas nécessaire d'appliquer une couche de primaire sur le support. Vérifier les restes de colle à sols souples au préalable (solubilité à l'eau). Réaliser le cas échéant une couche de primaire avec l' **Okapox GF** et sabler.

MISE EN ŒUVRE

Gâcher le **ServoFine F 333** avec de l'eau propre, au moyen d'un malaxeur électrique, à 600 tr/min maxi et sans faire de grumeaux. Appliquer ensuite le mélange ainsi obtenu avec une truelle lisseuse. Après env. 20 - 30 minutes, modeler les bords ou les lisser éventuellement avec une truelle lisseuse humide. Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil et les courants d'air pendant le séchage. En cas de doute, effectuer des essais préalables.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	gris
Domaine d'emploi	intérieur, sols et murs
Épaisseur de couche	0 - 25 mm
Sollicitations aux fauteuils à roulettes	adapté à partir de 2 mm d'épaisseur (selon DIN EN 12 529)
Facteur d'eau	environ 1,3 à 1,5 l litres / 4,75 kg de poudre
Durée de mise en œuvre*	environ 15 minutes
Praticable*	après environ 30 minutes
Recouvrable*	après environ 1 à 1,5 heure
Chauffage au sol	adapté
GISCODE	ZP 1 - pauvre en chromate selon TRGS 613
EMICODE	EC 1 selon GEV
Stockage	au sec pendant 12 mois environ

* A + 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Ces valeurs doivent être raccourcies lorsque les températures sont plus élevées et prolongées lorsque les températures sont plus basses.

CONSOMMATION

Environ 1,1 kg/m² par mm d'épaisseur

NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement l'outil avec de l'eau.

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION

Définition	Numéro d'article	EAN
50 x (4 x 4,75 kg) sac en papier	42040	4015705420400

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 03.08.2020/lo